

ЛУЯ покрывная краска**LUJA pintamaali**
Код 804- и 805-серии

Тип	Специальная акрилатная краска, содержащая противоплесневый компонент, защищающий поверхность.
Область применения	Предназначена для окраски бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных, деревянных поверхностей, гипсовых, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещения. Краску можно применять для окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидной краской.
Применяется для окраски стен и потолков во влажных помещениях, в том числе в помещениях лечебно-профилактических учреждений с влажным режимом, а также для стен и потолков в помещениях, от поверхностей которых требуется стойкость к мытью и износу, например, в передних, лестничных клетках, больницах и т.д.	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	5 – 8 м ² /л. В системе "Лужа" – наносить на менее 0,32 кг/м ² = 7,5 м ² /л.
Сухой остаток	40 %.
Плотность	1,2 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015" – 0,021". Допускается разбавлять до 5 % по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – 2 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа.
Блеск	Полуглянцевый (805-), полуматовый (804-).
Базис	А и С.
Цвет	Согласно каталогам «Тиккурила Симфония».
Стойкость к мытью	Отличная, выдерживает более 15 000 проходов щеткой. Устойчива к сильным моющим и дезинфицирующим средствам, применяемых в больницах.
Химстойкость	Устойчива к растворителям, например, к уайт-спириту и денатурату.
Термостойкость	85° С.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	базис А - 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. базис С - 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ЛУЯ покрывная краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Условия при окраске**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.

Предварительная подготовка**Неокрашенная поверхность:**

Обезжирить и очистить поверхность от грязи и пыли. Неровности выправить подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Спаккели", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать универсальной грунтовкой "Лужа" или грунтовкой "Варма".

Ранее окрашенные поверхности:

Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Твердые, глянцевые слои старой краски отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпатлевкой "Престо", высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить. При необходимости, перед покрывной окраской загрунтовать универсальной грунтовкой "Лужа" или грунтовкой "Варма".

Влажные помещения.

Виниловые обои и керамические плитки полностью снять. Вымыть ранее окрашенную поверхность моющим средством "Маалипесу", а заплесневелые участки гипохлоритным раствором "Хомеенпойсто". Затем тщательно промыть чистой водой. Твердые, глянцевые слои старой краски отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить влагостойкой шпатлевкой "Престо ЛВ", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать поверхность влагоизоляционной грунтовкой "Лужа". Окраску можно производить не менее, чем через 4 часа после нанесения влагоизоляционной грунтовки.

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости разводить водой. Наносить кистью, валиком или распылением в 2 слоя.

Ремонтная окраска

Поверхность, окрашенную краской "Лужа", можно окрашивать этой же краской "Лужа". См. пункт "Предварительная подготовка".

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".

Уход

Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.

Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая ненужного, длительного соприкосновения с материалом.

На краску имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.