

Euro2

Евро 2

ТИП

Совершенно матовая водно-дисперсионная краска на основе сополимерной дисперсии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Особенно рекомендуется для высококачественной окраски потолков. Используются для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ****Расход на 1 слой**

8–10 м²/л по ровной невпитывающей поверхности,
5–7 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Сухой остаток

Около 57 % в зависимости от цвета.

Плотность

1,4-1,6 кг/л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.

Время высыхания, при (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% 1,5-2 часа. Следующий слой можно наносить через 2 часа.

Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели.

Блеск

Глубоко матовый

База

VVA

Колеровка

По каталогу цветов «Тиккурила Симфония».
База VVA также может использоваться в качестве белой краски.

Цвет

Белый

Стойкость к мытью

Краска образует покрытие, устойчивое к легкому мытью мягкой поролоновой губкой (3 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).

Хранение и транспортировка

При температуре не ниже 0°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Фасовка	2,7л, 9л, 18л
Срок годности	3 года со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка	Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Отслаивающуюся старую краску снять скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлёвками Евро Филлер, Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, загрунтовать грунтовкой Евро Праймер.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Окраска	Краску перед употреблением перемешать и, при необходимости, разбавить водой: не более 5 % от объёма при нанесении кистью или валиком, не более 10 % – при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

СЕРТИФИКАТЫ Свидетельство о государственной регистрации
Паспорт безопасности
Добровольный пожарный сертификат
Добровольный сертификат соответствия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Тиккурила", 192289, Россия,
г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.tikkurila.ru