

**ТИП** Совершенно матовая латексная краска на основе акрилового сополимера.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Используются для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Расход на 1 слой</b>	10–12 м <sup>2</sup> /л по ровной невпитывающей поверхности, 7–8 м <sup>2</sup> /л по неровной впитывающей поверхности.
<b>Сухой остаток</b>	Около 52 % в зависимости от цвета.
<b>Плотность</b>	1,2-1,5 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.
<b>Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %</b>	1,5–2 часа. Следующий слой можно наносить через 2 часа. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2 недели.
<b>Блеск</b>	Глубоко матовый.
<b>База</b>	А и С
<b>Колеровка</b>	По каталогу цветов "Тиккурила Симфония". База А также может использоваться в качестве белой краски.
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Стойкость к мытью</b>	Краска образует покрытие, устойчивое к легкому мытью мягкой поролоновой губкой (2 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия. Выдерживает более 5000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2.
<b>Хранение и транспортировка</b>	При температуре не ниже 0°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

<b>Фасовка</b>	0,9л, 2,7л, 9 л,18л
<b>Срок годности</b>	3 года со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке

---

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Предварительная подготовка</b>	Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений. Отслаивающуюся старую краску снять скребком, поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску удалить полностью, поверхность промыть мыльным раствором, затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлёвками Евро Филлер, Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, загрунтовать грунтовкой Евро Праймер.
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Окраска</b>	Краску перед употреблением перемешать, при необходимости, разбавить водой: не более 5 % от объёма – при нанесении кистью или валиком, не более 10 % – при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой.

---

<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
---------------------	---

<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.
--------------------------------	--

<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	Свидетельство о государственной регистрации Паспорт безопасности Добровольный пожарный сертификат Добровольный сертификат соответствия
--------------------	---

<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b>	ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99 Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий: 8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный) e-mail: <a href="mailto:info.russia@tikkurila.com">info.russia@tikkurila.com</a> <a href="http://www.tikkurila.ru">www.tikkurila.ru</a>
---------------------	--