

## SPECIALTY TUB & TILE REFRESHING KIT

### ЭМАЛЬ ДЛЯ ВАНН И КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ

SPECIALTY TUB & TILE REFRESHING KIT – двухкомпонентная эпоксидно-акриловая эмаль, которая обеспечит превосходную адгезию, износостойкость и сохранение цвета в местах с повышенной влажностью. Сочетает профессиональное качество и внешний вид покрытия с удобством и простотой нанесения.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- твердое защитное покрытие выглядит как фарфор и керамика;
- превосходная адгезия при погружении в воду (ванны и раковины) и при высокой влажности (облицованные плиткой стены);
- обновляет и реставрирует внешний вид ванны или кафельной плитки;
- не желтеющая самовыравнивающаяся композиция позволит легко и надолго создать фабричного вида покрытие;
- набор поставляется в белом цвете с возможностью колеровки универсальными колорантами.

**АДГЕЗИЯ:** прекрасная адгезия к керамике, фарфору, стеклопластику, акрилу, чугуну, стали и т.д.

**Ограничения:** не использовать на поверхностях из нержавеющей стали, гибкого пластика.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** идеальное решение для обновления и реставрации кафельной плитки, ванн и раковин.

**Ограничения:** не использовать на поверхностях, подвергающихся нагреву, таких как верхние части плит и печей, или постоянному погружению в воду, таких как плавательные бассейны, чаны с горячей водой, сауны.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** белоснежное, экстраглянцевое, фабричного вида покрытие.

**КОЛЕРОВКА:** колеруется универсальными колорантами или на любых колеровочных системах как база А (в светлые тона).

Колорант добавлять только в большую банку! Общий объем колоранта не должен превышать 85 г/на 0,946 л.

В случае, если SPECIALTY TUB & TILE REFRESHING KIT колеруется, иные разбавления или добавление растворителя недопустимы!

**СОСТАВ:** эпоксидно-акриловый + орг. растворители. **ЛОВ:** 540 г/л.

**УПАКОВКА:** двухкомпонентный набор общим объемом 1,18 л.

Часть В (база) – 0,946 л со свободным объемом для колорантов и активатора.

Часть А (активатор) – 0,236 л.

**ВЕС:** 1,19 кг/л.

**РАСХОД:** 5,4 м<sup>2</sup>/2 слоя или 2 слоя на стандартную ванну.

**ИНСТРУМЕНТ:** качественная кисть для лака с тонкой щетиной, качественный валик с коротким ворсом (0,5 см) и шириной 10 см, краскопульт.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Правильно проведенная очистка и подготовка поверхности – важный и определяющий этап для создания красивой, устойчивой и блестящей поверхности, которая будет радовать Вас долгие годы.

**Шаг1:** снимите сливы и прочие металлические элементы с поверхности ванны. Снимите весь уплотнитель, удалите лезвием силиконовый герметик и обезжирьте эти участки растворителем на не масляной основе, например, изопропиловым спиртом.

**Шаг2:** уберите отстающую краску при помощи металлической щетки или наждачной бумаги. Заполните сколы и трещины реставратором для ванн и кафельной плитки Rust-Oleum® Specialty Tub & Tile Touch-Up. Удалите всю плесень с окрашиваемой поверхности при помощи раствора отбеливателя. Тщательно промойте водой. Почистите поверхность наждачной бумагой и абразивным чистящим средством, например, Comet®, чтобы убрать всю грязь, жир, мыльную пленку. Оставьте на 5 минут. Еще раз почистите всю поверхность и промойте водой. Это создаст слегка матированную поверхность, для лучшей адгезии эмали. Отполируйте поверхность мокрой или сухой наждачной бумагой с зернистостью #400/600. Тщательно смойте водой все абразивные частицы с поверхности! Поверхность должна просохнуть, по крайней мере 90 минут, перед нанесением эмали. Непосредственно перед нанесением эмали, протрите поверхность сухой безворсовой тряпочкой, чтобы убрать всю пыль и осевшие мелкие частицы.

**Примечание:** при необходимости наклейте малярный скотч вокруг поверхностей, предназначенных для окраски.

## НАНЕСЕНИЕ

Наносить в хорошо проветриваемом помещении при температуре от 18°C до 32°C и влажности ниже 85%, для обеспечения правильного высыхания. Если в помещении отсутствует окно или вентиляция, поставьте обычный вентилятор снаружи помещения в полутора метрах от двери, чтобы свежий воздух поступал вовнутрь.

Тщательно перемешайте Часть В, чтобы равномерно распределить красящий пигмент. Затем добавьте Часть А к Части В и тщательно перемешайте в течение 1 минуты. Разбавлять не более чем на 10% (85 г растворителя) изопропиловым спиртом, ацетоном или ксилолом.

Обратите внимание на информацию о расходе состава, чтобы определить требуемое для работы количество краски.

Смешивайте только то количество краски, которое требуется для нанесения двух слоев! Если требуется меньшее количество, чем целая банка, смешивайте базу и активатор в соотношении 4:1.

Индукционный период отсутствует, ждать после перемешивания не требуется. Использовать активированный состав в течение 6 часов!

### Нанесение кистью

Наносите мазки только в одном направлении для получения ровной поверхности. Сглаживайте края при окраске, чтобы избежать возникновения четких границ между областями окрашивания. Чтобы получить гладкое и ровное покрытие, избегайте чрезмерного давления на кисть. Краску наносить в два слоя, временной промежуток между ними должен составлять не менее 1 часа. При необходимости, для усиления защитного покрытия на дне ванны, на следующий день можно нанести третий слой, используя для этого другой набор эмали.

### Нанесение валиком

Краску наносить в два слоя, промежуток между ними должен составлять не менее часа. Чтобы получить гладкое и ровное покрытие, избегайте чрезмерного давления на валик. При необходимости, на следующий день можно нанести третий слой, используя для этого другой набор эмали.

### Нанесение краскопультом

Разбавлять допустимо, но не более, чем на 10% (85 г на 0,946 литра) Для разбавления используйте: 100% изопропиловый спирт (не полировочный), ксилол или ацетон.

Держите распылитель на расстоянии 30 см от окрашиваемой поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте распылитель на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Некоторые труднодоступные места могут потребовать окрашивания с более близкого расстояния. Смотрите инструкцию к распылителю для его настройки и корректирования расстояния распыления.

Для максимальной адгезии, наносить краску минимум в два слоя с небольшим временным интервалом между ними. Каждый последующий слой должен наноситься перпендикулярно относительно предыдущего (крест-накрест).

Третий слой, при необходимости, можно наносить через час или два после первых двух.

**Примечание:** во избежание возможного повреждения эмалевого покрытия, через 1 час после нанесения последнего слоя эмали, удалите все самоклеющиеся ленты/малярный скотч, которыми были защищены окружающие поверхности. Если удалить скотч в течение указанного временного интервала невозможно – перед удалением скотча аккуратно прорежьте ленту по контуру канцелярским ножом и только после этого удалите скотч.

**Обратите внимание:** во время окрашивания на поверхности могут появляться маленькие пузырьки. По мере высыхания краски, благодаря её самовыравнивающимся свойствам, пузырьки исчезнут.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** (при температуре 21-27°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 1 час;
- повторное нанесение – 1-2 часа;
- полное отверждение – 3 дня.

**Очистка:** очищайте инструменты сразу после использования изопропиловым спиртом или ацетоном.

**Меры предосторожности:** не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

**Держите подальше от детей!**

**СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет.** Дата изготовления на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

**Претензии по качеству продукции** Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт [www.arluma.ru](http://www.arluma.ru).