

INDUSTRIAL CHOICE AS2100 SYSTEM ANTI-SLIP AEROSOL

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ СПРЕЙ

INDUSTRIAL CHOICE AS2100 SYSTEM ANTI-SLIP AEROSOL – высокотехнологичный состав с удобной системой нанесения, создающий твердое нескользящее покрытие на большинстве поверхностей, предотвращающее падения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- износостойкий, подходит для поверхностей с интенсивным трафиком;
- коэффициент трения: сухого покрытия – 0,72, влажного – 0,85;
- обработанная поверхность приобретает мелкозернистую структуру, приятную для хождения даже босыми ногами;
- атмосферостойкий;
- не растрескивается и не отслаивается;
- устойчив к воздействию химикатов средней силы, бензину, маслу;
- легок в ремонте;
- не требует предварительного грунтования;
- обладает высокой водонепроницаемостью;
- легкость в очистке и санитарной обработке;
- для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к большинству типов поверхностей: неглазурованная керамика, дерево, бетон, металл.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: входные группы, ступени, пандусы, пешеходные дорожки, гаражные и кафельные полы, палубы и многое другое.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: равномерное покрытие различных цветов с низким блеском.

СОСТАВ: модифицированный алкид, пигменты, растворители.

УПАКОВКА: 6 баллонов в упаковке.

ВЕС: спрей 426 г.

РАСХОД: 1,3 м².

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности

Удалите всю пыль, грязь, жировые, масляные, солевые и другие химические загрязнения с помощью Krud Kutter® Cleaner Degreaser, промышленных или других подходящих очистителей. Грибок и плесень должны быть удалены с помощью 10% раствора хлорного бытового отбеливателя. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.

Сталь

Ручным (степень очистки SSPC-SP-2) или электрическим (степень очистки SSPC-SP-3) удалите всю ржавчину, окалину и отслаивающиеся предыдущие покрытия.

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии. Гладкие, твердые или глянцевые покрытия должны быть зашкурены наждачной бумагой №120-220, чтобы создать поверхностный профиль.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить вне помещений или в помещениях с хорошей вентиляцией при температуре 10-38°C и влажностью менее 85% для обеспечения надлежащего времени высыхания. Температура поверхности должна быть минимум на 3°C выше точки росы. Не наносить на поверхности, температура которых превышает 93°C. Избегайте нанесения при ветреных и пыльных условиях. Накрывайте окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Интенсивно потрясите баллон в течение 1 минуты.

Держите баллон на расстоянии 35-40 см от поверхности и распыляйте уверенными, равномерными движениями, слегка перекрывая края при каждом проходе. Во избежание появления подтеков - удерживайте баллон на одном расстоянии от поверхности во время распыления.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 21-27°C и относительной влажности 50%:

- повторное нанесение – через 1-2 часа;
- пешеходный трафик – через 24-48 часов;
- максимальная износостойкость достигается через 5-7 дней.

Очистка: очистите кнопку распылителя сразу после использования, перевернув баллон вверх дном и удерживая кнопку нажатой в течение 3-5 секунд. Если клапан засорится, скрутить и снять кнопку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом или другим растворителем.

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.