

ТИП

Полуматовая латексная краска на основе акрилового сополимера для сухих и влажных помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для высококачественной отделки поверхностей внутри сухих и влажных помещений, в т.ч. в ванных комнатах, по гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным поверхностям, древесноволокнистым плитам, обоям под окраску. Рекомендована для поверхностей, к которым предъявляются высокие требования по стойкости к мытью и износу, например, зрелищных и спортивных сооружений, вокзалов, магазинов, кафе и др., в быту – для кухонь, коридоров, лестничных клеток и др. Подходит для окраски радиаторов отопления. В сухих помещениях можно наносить, после соответствующей подготовки, на старую алкидную и масляную краску. Используются для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ****Расход на 1 слой**

10–12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности,
7–8 м²/л по неровной впитывающей поверхности

Сухой остаток

46 % в зависимости от цвета.

Плотность

1,0-1,3 кг/л.

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.

**Время высыхания при
(20±2) °С и
относительной
влажности (65±5) %**

4 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2 недели.

Блеск

Полуматовый

База

А и С

Колеровка

По каталогу цветов "Тиккурила Симфония".
База А также может использоваться в качестве белой краски.

Цвет

Белый

Стойкость к мытью

Краска образует покрытие, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).
Выдерживает более 10000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 Т2.

Термостойкость	85° С.
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к дезинфицирующим средствам, применяемым в лечебных учреждениях, а так же к синтетическим моющим средствам.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 0°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Фасовка	0,9л, 2,7л,9л
Срок годности	3 года со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность в сухих помещениях:
Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлёвками Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, загрунтовать грунтовкой Euro Primer. При нанесении на радиаторы отопления предварительно загрунтовать их грунтовкой "Ростекс".

Ранее окрашенные поверхности:
Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся старую краску снять скребком. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлёвками Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, загрунтовать грунтовкой Евро Праймер.

Влажные помещения:
Виниловые обои и керамическую плитку полностью снять. Вымыть ранее окрашенную поверхность моющим средством "Маалипесу", а заплесневелые участки раствором "Хомеенпойсто". Затем тщательно промыть поверхность чистой водой. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности зашпатлевать влагостойкими шпатлёвками Евро Филлер или Престо ЛВ. Высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать поверхность влагоизоляционной грунтовкой "Луя". Окраску можно производить через 4 часа после нанесения влагоизоляционной грунтовки.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Окраска

Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

СЕРТИФИКАТЫ

Свидетельство о государственной регистрации
Паспорт безопасности
Добровольный пожарный сертификат
Добровольный сертификат соответствия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Тиккурила", 192289, Россия,
г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.tikkurila.ru