

Euro 7

Евро 7

ТИП

Матовая латексная краска на основе акрилового сополимера.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям, гипсокартону, обоям под окраску, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Особенно рекомендуется для высококачественной декоративной отделки интерьеров. Используются для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ****Расход на 1 слой**10–12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности,
7–8 м²/л по неровной впитывающей поверхности.**Сухой остаток**

Около 50 % в зависимости от цвета

Плотность

1,2-1,4 кг/л.

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.

**Время высыхания при (20±2)
°С и относительной
влажности (65±5) %**

1,5–2 часа. Следующий слой можно наносить через 2 часа.
Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2 недели.

Блеск

Матовый

База

А и С

Колеровка

По каталогу цветов "Тиккурила Симфония".
База А также может использоваться в качестве белой краски.

Цвет

Белый

Стойкость к мытью

Краска образует покрытие, устойчивое к мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). При колеровке в насыщенные оттенки после мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия. Выдерживает более 10000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2.

Хранение и транспортировка

При температуре не ниже 0°С в плотно закрытой таре, предохраняющей от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Фасовка

0,9л, 2,7л, 9л, 18л

Срок годности 3 года со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Отслаивающуюся старую краску снять скребком и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлёвками Евро Филлер, Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, загрунтовать грунтовкой Евро Праймер.

Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Окраска Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.

Очистка инструментов Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

СЕРТИФИКАТЫ Свидетельство о государственной сертификации
Паспорт безопасности
Добровольный пожарный сертификат
Добровольный сертификат соответствия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Тиккурила", 192289, Россия,
г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.tikkurila.ru