

AUTOLAK Алкидные эмали

AUTOLAK алкидная высокогляцевая эмаль предназначена для полной или частичной ремонтной покраски кузова.

В алкидной системе защиты автомобиля наносится по загрунтованному слою или по старому лакокрасочному покрытию.

Отличается превосходной укрывистостью и хорошим разливом.

Обладает хорошими механическими характеристиками, высоким блеском.

Атмосферостойкость покрытия обеспечивает долговечность блеска и постоянство оттенка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверхность: металлическая поверхность, защищенная грунтом или старые неповрежденные покрытия. Подготовка поверхности: поверхность отшлифовать «по мокрому» Р600-Р800 или «по сухому» Р320-Р400, хорошо высушить и обезжирить.

Условия применения: оптимальная температура +20С, относительная влажность воздуха не более 75%.

Вязкость нанесения: 18-20 с DIN 4\20С

Количество слоев: 2-3

Промежуточная сушка между слоями: 10-15 минут\20С

Толщина сухой пленки эмали: 30-40 мкм\2-3 слоя

Расход: 6-7 кв.м. \ кг \ при двухслойном нанесении

Сушка: 24 часа\20С, 60 минут\60С

Срок хранения: 3 года

Объем: 0,8кг

Цвет:

