



Баир Фасадная

Атмосферостойкая
высокопрочная краска для
каменных фасадов

Тип	Матовая водоразбавляемая краска для высококачественной отделки фасадов зданий, а также любых наружных и внутренних работ, где требуется долговечное водостойкое покрытие.
Плотность	1,4 -1,5 г/см ³
Сухой остаток	58 %
Высыхание от пыли при 20°C	1 час
Водостойкость	Более 72 часов
Разбавитель	вода
Расход	110-140 г/м ² (зависит от состояния поверхности)
Цвет	белый
Тара	1,2 кг; 3,5 кг; 7 кг; 14 кг; п/эт барабаны 65-67 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Окраска оштукатуренных, бетонных, зашпаклеванных, кирпичных поверхностей, ДВП, ДСП. Выдерживает 50 циклов ускоренных испытаний, что соответствует эксплуатации на фасаде в течении 5-7 лет в условиях умеренного климата. Окрашенные поверхности можно мыть губкой с мылом или стиральным порошком. Образуется ровное однородное матовое покрытие, не желтеющее в процессе эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, следов отслаивающейся старой краски. Перед окраской свежоштукатуренные или зашпаклеванные поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовочным составом ВАК-01-001 (согласно его инструкции по применению). Старые покрытия промыть мыльным раствором, затем чистой водой. Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8С. Краску перед употреблением перемешать, при необходимости разбавить водой. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой 1-1,5 ч. при температуре +18°C. Окончательно окрашенную поверхность следует просушить в течении 24 часов.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты промыть водой.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Допускает транспортировку и хранение при отрицательных температурах (не более 5 циклов замораживания/оттаивания).

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Нетоксично, пожаровзрывобезопасно. При контакте с глазами или слизистой оболочкой промыть большим количеством воды.

Жидкие остатки краски передать с место сбора вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.