

ОЛИМП Пропитка для камня – Гидрофобизатор для защиты камня

ПРИМЕНЕНИЕ

ОЛИМП Пропитка для камня — это бесцветная силиконовая водоотталкивающая пропитка для защиты минеральных поверхностей от атмосферного воздействия и влаги. Применяется для отделки поверхностей из:

- природного камня
- искусственного камня
- кирпича
- клинкерного кирпича
- натуральной черепицы
- цементно-волоконных плит
- бетона всех марок



СВОЙСТВА

Пропитка для камня (гидрофобизатор) ОЛИМП при нанесении на пористые поверхности глубоко проникает в обрабатываемый материал, блокируя поры и капилляры. Гидрофобизатор не меняет цвет основания и сохраняет его естественную красоту. Не образует на поверхности пленки и не препятствует воздухообмену. Увеличивает морозостойкость и предотвращает образование грибка и солевых пятен. **Пропитка для камня (гидрофобизатор) ОЛИМП** является финишным покрытием, не требующим нанесения дополнительных отделочных материалов. Допускается последующая окраска обработанной поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и масляных загрязнений. При необходимости следы извести, цемента и штукатурки удалить **Смывкой цемента ОЛИМП**. Выступившие на поверхность солевые пятна удалить при помощи **Смывки высолов ОЛИМП**.

НАНЕСЕНИЕ

Пропитка для камня (гидрофобизатор) ОЛИМП готова к применению. Перед применением гидрофобизатор тщательно перемешать. Наносить гидрофобизатор в один слой кистью или валиком. При обработке сильно впитывающих поверхностей рекомендуется разбавить водой в соотношении 1:1 по объему. Не работать при температуре ниже +5°C.

ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При температуре воздуха +20°C и нормальной влажности воздуха время высыхания поверхности от пыли 1-2 часа.

РАСХОД

Примерно 5-7 кв. м./литр в один слой по гладкой, подготовленной поверхности.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Инструменты сразу после окончания работ промыть водой.

СОСТАВ

Силиконовая эмульсия, антисептик, вода.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Гидрофобизатор хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пропитка имеет щелочную реакцию. Применение распылителя нежелательно. При применении необходимо использовать защитные очки, резиновые перчатки и фартук. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды. Если неприятные проявления (жжение, покраснение) остаются длительное время —

обратиться к врачу. Беречь от детей!