

# ОЛИМП Монтажный Клей Жидкие гвозди - Полиакрилатный многоцелевой клей

## ПРИМЕНЕНИЕ

**ОЛИМП Клей монтажный** – Предназначен для монтажа стенных и потолочных панелей, фризов, наличников, плинтусов, коробов, облицовочной плитки, табличек, подоконников, дверных рам и т.д. Для наружных и внутренних работ кроме мест, находящихся в постоянном контакте с водой. Наносится на поверхности:

- бетон
- штукатурка
- гипсокартон
- гипс
- кирпич
- металл
- керамика
- неполированный камень
- пробковая плита
- пенопласт
- стиропор
- полистирол
- ПВХ
- ДСП
- ДВП
- древесина



## СВОЙСТВА

**ОЛИМП Клей монтажный Жидкие гвозди** – это готовый к применению специализированный дисперсионный клей. Это крепление различных отделочных материалов без сверления, шурупов и дюбелей. Клей обладает моментальной фиксацией приклеиваемого объекта и предоставляет 10 минут для точного позиционирования на месте. Не предназначен для полиэтилена, тефлона, полипропилена, фторопласта и их аналогов. **ОЛИМП Клей монтажный Жидкие гвозди** не содержит органических растворителей и практически не пахнет.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Минимум одна из поверхностей должна быть впитывающей влагу. Работы проводить при температуре не ниже +10°C.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

**ОЛИМП Клей монтажный Жидкие гвозди** наносить с помощью пистолета-аппликатора:

1. Срезать верхушку резьбовой части, плотно прикрутить наконечник. Картридж вставить в пистолет-аппликатор.
2. Нанести клей на одну из поверхностей зигзагом или небольшими частыми точками.
3. Склеиваемые поверхности сильно сжать. Фиксация склеиваемых поверхностей происходит моментально. Склеиваемые детали можно позиционировать в течение 10 минут. В случае приклеивания на изогнутые поверхности может потребоваться дополнительная фиксация на 24 часа.
4. Излишки клея удалить влажной тканью.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50% время схватывания: 1-2 мм / 24 часа. Склеиваемые поверхности необходимо защитить от влажности до полного схватывания.

## РАСХОД

1 картридж клея на 40 п. м. при толщине слоя 3 мм.

## СОСТАВ

Полиакрилат, вода, модифицирующие добавки.

## РАСТВОРИТЕЛЬ

Излишки клея сразу удалять теплой водой.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и перевозить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от замерзания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Пожаровзрывобезопасен.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

В случае попадания клея в глаза, немедленно промыть большим количеством воды с мылом и при необходимости обратиться к врачу. Полностью затвердевший клей экологически безвреден и безопасен для здоровья человека. Беречь от детей!