

# ЭКСПЕРТ Мастика резино-битумная - резино-битумная мастика холодного отверждения

## ПРИМЕНЕНИЕ

**ЭКСПЕРТ Мастика резино-битумная** – предназначена для наружной гидроизоляции строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай), кровельных работ, антикоррозионной защиты – в том числе труб и днищ автомобилей, а также склеивания большинства строительных материалов. Наносится на поверхности:

- бетонные
- железобетонные
- кирпичные
- металлические
- деревянные



## СВОЙСТВА

**Резино-битумная мастика ЭКСПЕРТ** - однокомпонентная и готовая к применению. Образует однородное влагуустойчивое покрытие, не пропускающее воду, предохраняющее от воздействия влаги, предотвращающее коррозию и гниение. Отличается повышенной эластичностью, прочностью сцепления с основанием, теплостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от грязи, пыли, песка и других загрязнений. Металлические поверхности очистить от ржавчины. На пористых минеральных поверхностях рекомендуется предварительное нанесение **Праймера битумного ЭКСПЕРТ**.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

**Резино-битумная мастика ЭКСПЕРТ** готова к применению. Перед применением тщательно перемешать. Мастику наносить шпателем, валиком или кистью. Для приклеивания достаточно 1 слоя, для гидроизоляции необходимо нанесение 2-3 слоев. Толщина каждого слоя не должна превышать 1 мм. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже  $-10^{\circ}\text{C}$ . При необходимости рекомендуется подогреть мастику до  $+30^{\circ}\text{C}$ . Разогревать мастику способом, исключающим применение открытого пламени и искрообразование: на паровой или водяной «бане», или выдержать при комнатной температуре не менее суток. Перед нагревом мастики необходимо нарушить герметичность тары, вскрыв крышку.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания «на отлип» при температуре  $+20^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха 65% примерно 2-3 часа, после чего можно наносить следующий слой. Время полного высыхания не менее 24 часов.

## РАСХОД

Гидроизоляционные работы: 2-3 кг/кв.м.

Склеивание строительных материалов: 0,8-1 кг/кв.м.

## СОСТАВ

Битум, мелкодисперсная резиновая крошка, уайт-спирит, целевые добавки, сиккатив.

## РАСТВОРИТЕЛЬ

При необходимости битумную мастику разбавить **Уайт-спиритом ЭКСПЕРТ**, **Керосином ЭКСПЕРТ** или бензином до требуемой консистенции. Инструменты сразу после окончания работ промыть растворителем.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в сухом, прохладном месте, защищенном от прямого воздействия солнечных лучей. Беречь от огня! Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.

## СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

## УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от огня! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Работать вдали от источников огня, в

хорошо проветриваемых помещениях, в резиновых перчатках. При попадании на кожу или в глаза промыть обильным количеством теплой воды. Беречь от детей!