

## HUSKY Siberian пропитка для дерева – алкидный полуматовый антисептик

### НАЗНАЧЕНИЕ

**HUSKY Siberian пропитка для дерева** – это лессирующий декоративно-защитный антисептик для финишной отделки древесины снаружи и внутри помещений. В зависимости от количества слоев создает покрытие с матовой или полуматовой степенью блеска. Антисептик рекомендуется для покрытия бревенчатых и обшитых отделочной доской фасадов, окон, перил, оград, дверей, садовой мебели, а также стен и потолков внутри помещений. Снаружи помещений следует применять цветную или колерованную пропитку.

### СВОЙСТВА

Пропитка легко наносится на поверхность и глубоко проникает в структуру древесины. Предохраняет от воздействия грибков, гнили, плесени, синевы. Создает покрытие, устойчивое к негативному воздействию УФ-излучения солнца. При соблюдении правил нанесения пропитка для дерева **HUSKY Siberian** обеспечивает защиту древесины до 5 лет.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим, очищенным от смол и других загрязнений. Непрочные старые покрытия тщательно удалить. Перед окраской снаружи помещений рекомендуется предварительно обработать древесину биозащитным **грунтом для дерева HUSKY Siberian**.

### НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением на древесину пропитку тщательно перемешать. Наносить кистью не менее, чем в два слоя, тщательно втирая по направлению древесных волокон. Второй слой наносить не ранее, чем через 24 часа. Не окрашивать в дождь. Температура при проведении работ от 5°C до +30°C.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +20°C и нормальной влажности воздуха время высыхания геля от пыли 4-6 часов. Время полного высыхания одного слоя – 24 часа.

### РАСХОД

Пиленая древесина: 1 литр на 6-8 кв.м.

Строганая древесина: 1 литр на 9-12 кв.м.

Точный расход зависит от впитывающих свойств и качества обработки древесины.

### КОЛЕРОВКА

Бесцветная пропитка колеруется по системе **Dekart-Color** (каталогам **TROX** и **COLTEC WOOD**). Цвет покрытия зависит от оттенка древесины. Для точного определения окончательного оттенка рекомендуется выполнить пробное нанесение на небольшом участке обрабатываемой древесины.

### СОСТАВ

Алкидная смола, растворитель, светостойкие и атмосферостойкие пигменты (кроме бесцветного), специальные добавки.

### РАСТВОРИТЕЛЬ

Продукт не требует разбавления. Инструменты сразу после окончания работ промыть уайт-спиритом.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C. Продукт выдерживает транспортировку при отрицательной температуре. Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.

### СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения – до даты, указанной на упаковке.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Не сливать в канализацию и водоемы. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от огня! Работать в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза и на кожу. Рекомендуется использовать защитные очки, маску и перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть глаза водой и обратиться к врачу. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему эту упаковку. При попадании на кожу протереть её чистой тканью и промыть водой с мылом. Беречь от детей!

