

ОЛИМП Полуматовая эмаль – Алкидная эмаль для наружных и внутренних работ

ПРИМЕНЕНИЕ

ОЛИМП Эмаль полуматовая — для долговечной окраски практически любых поверхностей снаружи и внутри помещений. Применяется для окраски поверхностей:

- металлических
- деревянных
- бетонных
- оштукатуренных
- ранее окрашенных алкидными красками и эмалями



СВОЙСТВА

Полуматовая эмаль **ОЛИМП** обладает высокой атмосферостойкостью, укрывистостью, стойкостью к загрязнению. Эмаль отличает отсутствие потеков на поверхности и легкость нанесения. Не применять Полуматовую эмаль **ОЛИМП** для окраски полов и поверхностей, находящийся в постоянном контакте с водой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемую поверхность предварительно очистить от пыли, ржавчины, загрязнений и обезжирить. Старое отслаивающееся покрытие необходимо полностью удалить. При необходимости металлические поверхности грунтовать антикоррозионной грунтовкой.

НАНЕСЕНИЕ

Полуматовая эмаль **ОЛИМП** готова к применению. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или краскопультом в 1-2 слоя. Не проводить работы при температуре ниже +5°C.

ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50% поверхность высыхает от пыли через 5-6 часов. Следующий слой эмали можно наносить не ранее, чем через 24 часа.

КОЛЕРОВКА

Эмаль колеруется в светлые, средние тона (База «А») и в насыщенные тона (База «С») по системе **Dekart Color** — каталогам **SPiRiT, MONI COLOR, NCS, RAL** или вручную универсальными колеровочными пастами (База «А»). Внимание! База «С» применяется только после колеровки.

РАСХОД

Примерно 10 кв. м./литр в один слой по гладкой, подготовленной поверхности. Точный расход зависит от свойств окрашиваемой поверхности и цвета эмали.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Допускается разбавление эмали **ОЛИМП** высококачественным уайт-спиритом. Инструменты сразу после окончания работ промыть уайт-спиритом и теплой водой с мылом.

СОСТАВ

Алкидный лак, пигменты, наполнитель, уайт-спирит, целевые добавки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Эмаль хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от огня! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Эмаль выдерживает транспортировку при отрицательной температуре. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (24 месяца).

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от огня! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. При проведении работ, а также после их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Беречь от детей!