

ЮКИ краска для цоколя**YKI**
Код 742-серия

Тип	Щелочестойкая акрилатная краска.
Область применения	Предназначена для наружной окраски бетонных цоколей, а также выровненных раствором с преобладанием цемента цоколей из газобетонных блоков. Можно применять для окраски загрунтованных грунтовкой "Ростекс Супер" оцинкованных поверхностей, например, сливов и водосточных труб, а также для цементно-волокнистых плит.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	По бетону – 4-6 м ² /л в один слой. На расход влияет пористость и текстура окрашиваемой поверхности, а также способ окраски и условия при нанесении.
Сухой остаток	Ок. 45%.
Плотность	1,4-1,5 кг/л.
Сопrotивление водяному пару (EN ISO 7783-2)	$S_{d,H_2O} < 0,5$ м.
Водопроницаемость (EN 1062-3)	$w < 0,1$ кг/м ² h ^{0,5} .
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,027" – 0,029", фильтр 0,56 мм. Допускается разбавление до 10 % по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Следующий слой можно наносить через 2-4 ч.
Блеск	Совершенно матовый.
Базисы	А и С.
Цвет	Цвета по каталогу цветов для минеральных поверхностей "Фасад", а также цвета для цоколя веера "Красивый Дом для Фасадов".
Атмосферостойкость	Хорошая, также в условиях промышленной зоны.
Температурный интервал эксплуатации покрытия	Готовое покрытие выдерживает температуры в интервале от -60°C до +50°C.
Хранение	Защищать от мороза. Температура краски и тары не должна превышать +35 °С. Нельзя хранить под прямыми лучами солнца даже накрытой брезентом. Колерованная или находящаяся в неплотно закрытой или неполной таре краска не выдерживает длительного хранения.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

ЮКИ краска для цоколя**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная бетонная поверхность и выровненных поверхностей из газобетонных блоков:</p> <p>Перед окраской поверхность должна быть достаточно сухой и твердой. Бетонные поверхности рекомендуется обрабатывать после одного отопительного сезона. Оштукатуренная поверхность должна быть достаточно сухой и твердой. На время высыхания и отверждения влияют, среди прочих, состав отделочного раствора (например, соотношение извести и цемента), условия высыхания и отверждения, а также толщина слоев отделочного раствора.</p> <p>Неокрашенную поверхность очистить от грязи, пыли и высолов. Вымыть заплесневелую и покрытую мхом поверхность моющим средством "Хомеенпойсто" по направлению снизу вверх в соответствии с инструкциями по применению. Для профилирования залитых в опалубку бетонных поверхностей обработать их механически, например, пескоструйкой. Удалить стеклообразный, глянцевый цементный камень, например, пескоструйной очисткой, специальным абразивным бруском для шлифования бетона или промывкой под давлением с добавлением песка. Полностью выправить неровную поверхность и газобетонные блоки раствором для выправления поверхности "Юки".</p> <p>Ранее окрашенная поверхность:</p> <p>Очистить поверхность от грязи, пыли и высолов. Вымыть заплесневелую и покрытую мхом поверхность моющим средством "Хомеенпойсто" по направлению снизу вверх в соответствии с инструкциями по применению. С ранее окрашенной поверхности удалить слабодержащиеся и отслаивающиеся слои краски. Способ удаления выбирается в зависимости от прочности подложки и типа краски (например, удаление стальной щеткой, горячей водой под давлением или гидропескоструйкой). Удалить также слабодержащиеся и хрупкие слои бетона или штукатурки. Возможные трещины в арматуре раскрыть долблением или шлифовальной машиной с диском и фланцем и т.п. Арматурную сталь очистить от ржавчины и защитить ее ремонтными растворами "Финнсеко". Выровнять поверхность раствором для выправления поверхностей "Юки" в соответствии с инструкциями по применению.</p> <p>Обработку поверхностей, содержащих асбест, следует проводить, используя средства защиты для работы с канцерогенными веществами.</p>
Грунтование	<p>Грунтование цоколя:</p> <p>Для уменьшения, в том числе, и проявления высолов рекомендуется грунтовать поверхность "Силиконовой грунтовкой".</p>
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением и при необходимости развести водой. Наносить кистью или валиком 1-2 слоями. При окраске шероховатых поверхностей двумя слоями для грунтования разбавить водой на 20 %, а окраску произвести неразбавленной краской.
Внимание	<p>Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной поверхности запастись достаточным количеством краски одной партии изготовления. В случае использования краски разных партий изготовления границу между покрытиями разных партий обработать смесью 1 части старой и 1 части новой партии. Стараться не делать перерывов при окраске сплошной поверхности и организовать работу таким образом, чтобы граница между новой и старой партиями пришлась на незаметное место.</p> <p>Краска для цоколя "Юки" не подходит, например, для обработки горизонтальных поверхностей холодных опорных стен и других т.п. горизонтальных поверхностей.</p>
Ремонтная окраска	Для ремонтной окраски поверхности, окрашенной краской для цоколя "Юки", можно применять краску для цоколя "Юки" или грубозернистое покрытие "Юки" (см. пункты "Предварительная обработка", "Грунтование" и "Покрытие").

ЮКИ краска для цоколя

Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшее покрытие удалить моющим средством для кистей "Пенсселипесу".
Уход	Загрязненную поверхность, окрашенную краской для цоколя "Юки" можно очистить не ранее, чем через месяц после окраски осторожной промывкой под давлением без применения моющих средств. На поверхности может остаться след от мытья и, поэтому, рекомендуется отделять участок мытья по линиям конструкции для того, чтобы сделать его незаметным. Очистку от отдельных, не прилипших к поверхности, загрязнений производить сухой очисткой с помощью мягкой щетки или ткани, избегая натирания. Плесень устранить средством "Хомеенпойсто", после чего тщательно промыть поверхность чистой водой. Внимание! После применения "Хомеенпойсто" поверхность всегда нуждается в окраске.
ОХРАНА ТРУДА	Состав краски не предусматривает специальных мер предосторожности. На краску имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.