

**ВАЛТТИ КОЛОП лессирующий антисептик****VALTTI COLOR**  
Код 290 0070

<b>Тип</b>	Органоразбавляемый, лессирующий колеруемый антисептик на масляной основе, который впитывается в древесину и не образует сплошной пленки после нанесения первого слоя. Защищает древесину от атмосферной нагрузки, замедляя воздействия влаги, УФ-излучения солнца, грибков гнили, плесени и синевы.
<b>Область применения</b>	Предназначен для обработки бревенчатой, пиленой и строганой деревянной поверхности, а также разного рода деревянных плит и пропитанной под давлением древесины снаружи домов согласно инструкции по применению. Не применять не по назначению или в несоответствии с инструкцией фирмы.  Применяется для обработки наружных стен, заборов, необработанных или ранее обработанных антисептиком деревянных конструкций. Не применяется для обработки внутренних поверхностей теплиц.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	На пиленую поверхность – 4-8 м <sup>2</sup> /л. На строганую и бревенчатую поверхности – 8-12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 17%, в зависимости от цвета.
<b>Плотность</b>	Ок. 0,9 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит 1050.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	Поверхность считается высохшей до отлипа через 4-8 часов. Следующий слой можно наносить через сутки.
<b>Блеск</b>	Не определяется. Состав впитывается в древесину и не образует сплошной пленки.
<b>Базис</b>	ЕС.
<b>Цвет</b>	Колеруется по каталогам "Валтти" и "Лаппония".
<b>Хранение</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в плотно закрытой таре. Содержимое открытой банки использовать в течение одного сезона. В неполной таре свойства продукта могут изменяться.
<b>Тара</b>	0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

**ВАЛТТИ КОЛОР лессирующий антисептик****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при обработке</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть менее 20%. Во время обработки и высыхания состава температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	<b>Необработанная поверхность:</b> Очистить поверхность от грязи и пыли и посторонних включений стальной или волосной щеткой. Покрытые плесенью поверхности промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу", согласно инструкции по применению. Поверхность загрунтовать в возможно ранней стадии строительства антисептирующим составом "Валтти-Похьюсте". Защитить растения от брызг антисептика. <b>Обработанные ранее антисептиком поверхности:</b> Удалить отслаивающиеся включения и вставшее торчком посеревшее волокно древесины скребком или стальной щеткой. Очистить поверхность и при необходимости промыть ее составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу". Если на поверхности древесины остается явная гляцевая пленка, ее удалить или по крайней мере тщательно отшлифовать. Защитить растения от брызг антисептика. Во избежание разницы в оттенке при окраске больших поверхностей смешивать достаточное количество состава в одной емкости. "Валтти Колор" тщательно перемешать перед применением, а также во время окрасочных работ.
<b>Окраска</b>	Во избежание образования разнотонности окраски на стыках "Валтти Колор" наносить ровно и непрерывно по всей длине бревна или нескольких досок. Торцевые концы древесины следует обработать с особой тщательностью. Пиленую поверхность обрабатывать в два слоя. Строганную и гладкую бревенчатую поверхность обрабатывать одним или двумя тонкими слоями. Для защиты новой поверхности рекомендуется применять колерованный антисептик. Необходимо постоянно следить за состоянием поверхности и, при необходимости, проводить ремонтную окраску. На частоту проведения ремонтной окраски влияют, среди прочих, место расположения, сторона света, а также атмосферные нагрузки.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	В нормальных условиях свежее окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Содержит промышленный бензин гидрированный тяжелый (алифатичный), скипидар, толуолфлуанид (0,67 р-%)  ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНОЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ПРИ ГЛОТАНИИ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ. СОПРИКОСНОВЕНИЕ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ..  Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. На "Валтти Колор" имеется паспорт техники безопасности.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Продукт не сливать в канализацию, водоемы и почву. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. Неиспользованные жидкие и сухие остатки передать в место сбора вредных отходов.  Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.