

ЭМАЛЬ GARDEN 30



Тип Универсальная алкидная эмаль без резкого запаха.

Область применения Применяется для окраски деревянных, древесно-стружечных, древесноволокнистых, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых и металлических поверхностей внутри и снаружи помещений (например - мебели, дверей, оконных рам и т.п.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой 10 - 12 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания

Сухой остаток Ок. 75 %

Плотность 1,2 - 1,5 кг/л

Разбавитель Уайт-спирит "Lakkabensiini 1050"

Способ нанесения Наносится кистью, валиком или распылением.

Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65% От пыли" – 3-4 часа.
Следующий слой можно наносить через сутки.
Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

Блеск Полуматовый.

База А и С

Колеровка Колеруется по каталогам цветов "Тиккурила Симфония" и "ТЕКС".
База А также может использоваться в качестве белой краски.

Атмосферостойкость Хорошая

Износостойкость Хорошая

Стойкость к мытью Хорошая при применении обычных моющих средств.

Стойкость к химическим средствам Устойчива к скрипидару, уайт-спириту и денатурату.

Хранение и транспортировка Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре.

Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 5 лет.

Фасовка 0,9 л, 2,7 л, 9 л

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70

пп-пт: 8.00-20.00 (МСК)

Звонок по России бесплатный

ЭМАЛЬ GARDEN 30

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80%. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.

Предварительная подготовка

Неокрашенную поверхность обезжирить и очистить от грязи, пыли, ржавчины и т.п. загрязнений. Оштукатуренные, зашпатлеванные, деревянные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые поверхности загрунтовать алкидной грунтовкой или разбавленной эмалью (до 20%). Стальные поверхности загрунтовать антакоррозионной грунтовкой "Grit black".

Ранее окрашенную поверхность вымыть щелочным моющим средством или содовым раствором. Затем поверхность тщательно промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску удалить механическим путем и всю поверхность зашлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Зачищенные до чистого металла участки загрунтовать антакоррозионной грунтовкой "Grit black".
При необходимости неровности зашпатлевать, зашпатлеванные участки - зашлифовать, пыль от шлифовки удалить.

Окраска

Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости эмаль разбавить уайт-спиритом не более чем на 10%. Эмаль наносить в 1-2 слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты очистить уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество.
Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный