



# SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



## «WINNER глянцевый»

<b>Тип</b>	<b>Полиуретановая универсальная глянцевая износостойчивая эмаль «Winner» для наружных и внутренних работ.</b>
<b>Область применения</b>	Полиуретановая универсальная глянцевая эмаль «Winner» предназначена для окраски металлических изделий, лодок, деревянных полов, мебели, дверей, окон, радиаторов отопления, железнодорожных составов, сельскохозяйственной техники, бетонных полов со средней степенью нагрузки и т.д. Благодаря высококачественному полиуретановому связующему и специальным добавкам эмаль обладает отличной стойкостью к атмосферным воздействиям, а также к ударам, сколам, царапинам и т.п.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	7 – 12 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	52%
<b>Плотность</b>	1,0 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости, разбавить уайт-спиритом до 20% по объему.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	Время высыхания 1 слоя 3-5 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха. Покрытие достигает окончательной твердости через 2 недели.
<b>Блеск</b>	Глянцевый
<b>Базис</b>	А и С.

<b>Цвет</b>	Эмаль можно колеровать по каталогам цветов NCS, RAL, а также OPUS и др. Эмаль базы А можно использовать как таковую или колеровать в светлые оттенки, краску базы С применять только в колерованном виде.
<b>Стойкость к мытью</b>	Выдерживает воздействие моющих средств
<b>Стойкость к статическому воздействию воды при t (18-22)°С.</b>	72 часа – без изменений.
<b>Химстойкость</b>	Выдерживает воздействие уайт-спирита, масел, растворов солей, спирта.
<b>Термостойкость</b>	120° С сухого тепла.
<b>Прогнозируемый срок службы покрытия</b>	<b>Прогнозируемый срок службы покрытия при строгом соблюдении технологии нанесения составляет до 10 лет.</b> Значения ожидаемого срока службы покрытия, полученные в специальной лаборатории, могут отличаться от реальных условий использования материала – на южных сторонах зданий, в более влажных и плохо проветриваемых местах, изменение в декоративных и защитных свойствах покрытия происходит значительно быстрее. Продолжительность службы покрытия зависит от множества факторов (УФ излучение, изменение температуры, погодные условия и прочее).
<b>Хранение</b>	Допускается хранение и транспортировка при низких температурах. Эмаль хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления.
<b>Тара (наполнение)</b>	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. Новые бетонные поверхности окрашивать не ранее чем через 1 месяц. Новые металлические поверхности вне помещений обработать антикоррозионной грунтовкой <b>SYMPHONY FerOx-Stopper</b> . Деревянные поверхности вне помещений обработать грунтовочным антисептиком <b>SYMPHONY Doctor Wood</b> . С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающееся покрытие, поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости загрунтовать металлические поверхности - антикоррозионной грунтовкой <b>SYMPHONY FerOx-Stopper</b> , деревянные поверхности - грунтовочным антисептиком <b>SYMPHONY Doctor Wood</b> .
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура эмали, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
<b>Окраска</b>	Эмаль перед применением тщательно перемешать, при необходимости допускается разбавить уайт-спиритом до 20%. Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя с межслойной сушкой 24 часа. Во избежание разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество краски в одной емкости.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения.
<b>Уход</b>	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
<b>Меры предосторожности</b>	Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства.