



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«WINNER шелковисто-матовый»

Тип	Полиуретановая универсальная шелковисто-матовая антикоррозионная эмаль «Winner» для наружных и внутренних металлических, бетонных и деревянных поверхностей.
Область применения	Полиуретановая шелковисто-матовая эмаль «Winner», содержащая антикоррозионные добавки, предназначена для наружных и внутренних работ по металлическим, бетонным и деревянным поверхностям. Применяется для окраски стальных, оцинкованных, алюминиевых поверхностей, металлических крыш, радиаторов отопления, сельскохозяйственной техники, лодок, деревянных и бетонных полов со средней степенью нагрузки, мебели, дверей, окон и т.п. Благодаря высококачественному полиуретановому связующему и специальным добавкам эмаль обладает отличной стойкостью к атмосферным воздействиям, а также к ударам, сколам, царапинам и т.п. Возможно применение эмали в качестве однослойного покрытия, либо по загрунтованной поверхности в качестве финишного слоя.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	7 – 12 м ² /л при однослойном нанесении, в зависимости от способа нанесения, а также от впитывающей способности и структуры основания.
Сухой остаток	Ок. 64 % в зависимости от цвета
Плотность	1,0-1,1 кг/л
Разбавитель	Уайт-спирит
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости, разбавить уайт-спиритом до 20%.
Время высыхания при +23°C и относительной	Время высыхания 1 слоя 3-5 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении

влажности 50%	относительной влажности воздуха. Покрытие достигает окончательной твердости через 2 недели.
Блеск	Шелковисто-матовый
Базис	А и С.
Цвет	Эмаль колеруется в цвета, близкие к эталону по каталогам цветов фирмы Monicolor, NCS, RAL, OPUS и др. Эмаль базы А можно использовать как таковую или колеровать в светлые оттенки, краску базы С применять только в колерованном виде.
Стойкость к мытью	Выдерживает воздействие моющих средств
Стойкость к статическому воздействию воды при t (18-22)°С.	72 часа – без изменений.
Химстойкость	Выдерживает воздействие уайт-спирита, масел, растворов солей, спирта
Термостойкость	120° С сухого тепла.
Прогнозируемый срок службы покрытия	Прогнозируемый срок службы покрытия при строгом соблюдении технологии нанесения составляет до 10 лет. Значения ожидаемого срока службы покрытия, полученные в специальной лаборатории, могут отличаться от реальных условий использования материала – на южных сторонах зданий, в более влажных и плохо проветриваемых местах, изменение в декоративных и защитных свойствах покрытия происходит значительно быстрее. Продолжительность службы покрытия зависит от множества факторов (УФ излучение, изменение температуры, погодные условия и прочее).
Хранение	Допускается хранение и транспортировка при низких температурах. Эмаль хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления.
Тара (наполнение)	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. Новые бетонные поверхности окрашивать не ранее чем через 1 месяц. Новые металлические поверхности вне помещений обработать антикоррозионной грунтовкой SYMPHONY FerOx-Stopper . Деревянные поверхности вне помещений обработать грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood . С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающееся покрытие, поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости загрунтовать металлические поверхности - антикоррозионной грунтовкой SYMPHONY FerOx-Stopper , деревянные поверхности - грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood .
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура эмали, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Эмаль перед применением тщательно перемешать, при необходимости допускается разбавить уайт-спиритом до 20%. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя с межслойной сушкой в сутки. Во избежание разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество краски в одной емкости.
Очистка инструментов	Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения.
Уход	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
Меры предосторожности	Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства.

